

TECHNISCHE DATEN

PURLINE | wineo 1500 plank+tile | Planke zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone XL	graphic XL textile XL	fusion XL
Format	480x80 mm	1200x200 mm	1500x250 mm	1000x500 mm	1000x500 mm	1000x500 mm
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Planken / m ² pro Paket	40 / 1,54 m ²	20 / 4,80 m ²	12 / 4,50 m ²	10 / 5,00 m ²	10 / 5,00 m ²	10 / 5,00 m ²
Pakete / m ² pro Palette	144/221,76 m ²	60/288,00 m ²	56/252,00 m ²	54/270,00 m ²	54/270,00 m ²	50/250,00 m ²

Garantieleistung Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de


Klassifizierungen

	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
	Nutzungsstufe 34 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung
	Nutzungsstufe 43 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit starker Nutzung
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	Nutzungsstufe 34: ≥ 6 N Nutzungsstufe 43: ≥ 7 N
	Rutschhemmstufe bfu R 9729	GS 1 / GS 2 strukturabhängig
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R9
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 – keine sichtbare Veränderung
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203



Produktaufbau

1	Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung Microfase umlaufend
2	Grundschrift Hochleistungsverbundwerkstoff
3	Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System



Hinweise:

- Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.